



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## LÁTEX SUPER ACRÍLICO

### • DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de una emulsión acrílica y pigmentos seleccionados, de gran resistencia a la intemperie, de fácil aplicación, ofrece una óptima adherencia sobre una gran variedad de superficies, formando una película flexible y totalmente lavable.

Permite la difusión de la humedad. Resiste el ataque alcalino del cemento y de otras superficies con cal.

### • USOS

Para aplicar sobre concreto, ladrillo, maderas, asbesto-cemento, como mano intermedia entre pinturas de diversos tipos que no tengan compatibilidad entre sí.

En interiores sobre empastes y enlucidos de yeso, especialmente en recintos donde se concentra humedad

Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación.

### • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, curada, libre de polvo, hongos, pintura suelta o descascarada. Antes de pintar sobre óleo sintético antiguo, éste deberá ser lijado hasta borrar el brillo.

#### **FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES**

**Casa Matriz:** Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

**Sucursal:** Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Blanco.
VOLUMEN SÓLIDO	40% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	45 a 50 Mts. <sup>2</sup> /Gln. app. por mano según color y superficie.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 1 hora. Repintado: 3 horas mínimo, dependiendo de las condiciones ambientales.
VISCOSIDAD (25°C)	4500 – 5000 cps.
PESO POR GALÓN	5,0 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pistola convencional y airless.
DILUCIÓN	Se recomienda una dilución de un 10% como máximo por galón.
DILUYENTE	Agua.

### FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)