



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

LÁTEX SUPER EXTRA

- **DESCRIPCIÓN**

Pintura a base de copolímeros estireno acrílico y pigmentos resistentes a las condiciones ambientales, las cuales producen una película flexible, lavable, resistente a la abrasión, de excelente poder cubridor y mayor rendimiento, además de una excelente brochabilidad, fácil aplicación y de secado rápido sin dejar olor. Una vez seco es insoluble en agua. Posee resistencia al ataque alcalino.

- **USOS**

Especialmente para ser usado en el área de la construcción por su alto rendimiento. Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto en interior como en exterior, mampostería, ladrillos, volanita, papel mural, maderas, yeso, empastes y revestimientos interiores a base de pastas.

Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, curada, libre de polvo, hongos, pintura suelta o descascarada.

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Según cartilla y a pedido.
VOLUMEN SÓLIDO	31% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	40 Mts. ² /Gln. app. por mano según color y superficie.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 1 hora. Repintado: 3 horas mínimo, dependiendo de las condiciones ambientales.
VISCOSIDAD (25°C)	5000 – 6000 cps.
PESO POR GALÓN	5,28 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola. En superficies porosas, aplíquese una primera mano diluida.
DILUCIÓN	Se recomienda una dilución de un 10% como máximo por galón.
DILUYENTE	Agua.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl