



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

GAMMALINA

- **DESCRIPCIÓN**

Es un revestimiento de terminación texturada en forma de pasta, formulado en base a resinas acuosas, pigmentos y aditivos que le confieren una buena adherencia, dureza y lavabilidad.

- **USOS**

Para decorar y proteger superficies exteriores e interiores tales como: estucos, concretos, fibrocemento, yeso, poliestireno expandido, maderas impregnadas, etc.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies deben estar firmes, limpias, exentas de polvo, libres de materia grasa, sin eflorescencias, etc. En las superficies preparadas debe aplicarse una mano de fondo como un Látex Súper Acrílico, a brocha o rodillo con el mismo color del revestimiento y se espera que se seque completamente.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Blanco, Bco. Invierno.
VOLUMEN SÓLIDO	67% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	2 Mts. ² /Gln. app., dep. del espesor y la superficie.
Nº DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 2 – 3 horas. Duro: 8 – 10 horas. Debido al espesor de la película, su secamiento total lo requiere a los 15 días.
VISCOSIDAD (25°C)	Pasta Tixotrópica.
PESO POR GALÓN	7,0 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Llana de acero, platachado. Una vez seca la mano de fondo, se procede a llenar la superficie, alrededor de un metro cuadrado con la pasta tal cual viene en el envase mediante una llana de acero como si estuviera empastado. Enseguida se saca todo el material en exceso con una espátula, dejar que el producto se oree unos 5 minutos (dependiendo de las características atmosféricas) y luego se frota la capa de revestimiento con un platacho de madera de 8 cms. por 14 cms. mojado con agua, presionando sobre la superficie en el sentido que se requiere dejar rayado, entonces aparecerá el efecto texturado que caracteriza a la Gammalina.
DILUCIÓN	Gammalina viene preparada.
DILUYENTE	Agua.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl