



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## HIDROREPELENTE

### • DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de una emulsión acrílica, rápido secado y fácil aplicación.

Su característica hidrorrepelente se debe a que su formulación contiene en solución una silicona hidrofugante. Indicado para usar como imprimación o producto de terminación. Posee una óptima adherencia sobre una gran variedad de superficies. Alta resistencia a la alcalinidad.

### • USOS

Se recomienda como pintura de terminación. Indicado además como sellador en maderas, ladrillos, yeso, empastes, volcanita. Puede ser usado como impregnante sobre superficies que estén con breca y asfaltos, debido a que forma una película plástica impermeable con características hidrofugantes.

### • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deberán estar secas, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Eliminar material suelto o mal adherido.

Las superficies nuevas que estén al exterior, sean de muros de albañilería y de hormigón, deben estar previamente fraguados, por lo menos 30 días. Luego serán tratados con ácido muriático en proporción de 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua). Revolver bien la mezcla y aplicación. Dejar que actúe la solución durante 30 minutos. Enseguida enjuagar con abundante agua potable y esperar secado completo.

Posteriormente sellar todas las canterías con Gammacem, en dos manos, con brocha. Una vez seco lo anterior, aplicar nuestro Sellador de Cal tal cual viene en el envase, en una mano. Asimismo, se procederá aplicar una mano de fondo de Látex Super Acrílico.

Finalmente se aplicarán dos manos de terminación con el Hidrorrepelente.

### **FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES**

**Casa Matriz:** Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

**Sucursal:** Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Satinado.
COLOR	Según cartilla e incoloro.
VOLUMEN SÓLIDO	20% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	30 Mts. <sup>2</sup> /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
Nº DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Seco: 30 minutos. Repintado: 2 horas tiempo mínimo.
VISCOSIDAD (25°C)	4000 – 5000 cps.
PESO POR GALÓN	3,7 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN	No requiere dilución.
DILUYENTE	Agua.

### • PRECAUCIONES

Producto no inflamable, se carboniza y autoextingue. En almacenamiento, deberá ponerse al resguardo de temperaturas excesivas bajas para evitar coagulación del producto. Evite el contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

### FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)