



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

SELLADOR DE CAL

- **DESCRIPCIÓN**

Formulado a base de emulsión acrílica formando una película plástica e impermeable. De gran resistencia a las condiciones contaminantes ambientales.
Producto de buen rendimiento, económico, secado rápido y fácil aplicación.

- **USOS**

Como primera mano antes de la aplicación de Látex, especialmente en zonas donde existe alta alcalinidad y en donde se ha producido un descascamiento.

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto interiores como exteriores.

Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, libre de polvo, hongos, pintura suelta o descascarada.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Satinado.
COLOR	Incoloro.
VOLUMEN SÓLIDO	31% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	47 Mts. ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Seco: 30 minutos. Repintado: 4 horas tiempo mínimo.
VISCOSIDAD (25°C)	2500 – 3000 cps.
PESO POR GALÓN	3,6 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN	1 Lt./Gln. máximo.
DILUYENTE	Agua.

• PRECAUCIONES

Producto no inflamable, se carboniza y auto extingue. En almacenamiento, deberá ponerse al resguardo de temperaturas excesivamente bajas para evitar coagulación del producto.

Evitar el contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl