



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

ÓLEO BRILLANTE SUPER EXTRA

- **DESCRIPCIÓN**

Pintura formulada a base de resina alquídica y pigmentos seleccionados.
Forma películas brillantes y elásticas. Posee buen poder cubridor, buena nivelación y resistencia a la intemperie.

- **USOS**

Como pintura de terminación en empaste, yeso, madera, estructuras metálicas, marcos, puertas y muebles. Recomendado tanto para interiores como para exteriores.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Debe estar limpia y seca, libre de grasa, aceite, óxido y pintura en mal estado.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Brillante.
COLOR	Según cartilla.
VOLUMEN SÓLIDO	40% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	40 Mts. ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 3 – 4 horas. Duro: 12 – 14 horas Repintado: 12 horas tiempo mínimo.
VISCOSIDAD (25°C)	300 seg., copa Ford # 4.
PESO POR GALÓN	4,0 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN	Brocha y rodillo: 0,2 – 0,4 Lts. x Gln. Pistola: 0,6 – 0,8 Lts. x Gln. Presión: 40 – 60 Lbs. x Pulg ² .
DILUYENTE	Diluyente sintético o aguarrás mineral.

• PRECAUCIONES

Los solventes del producto son inflamables. Se deberá mantenerlos alejados de fuentes de calor o chispas.

El contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones.

Es tóxico por inhalación.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl