



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## ESMALTE AL AGUA

### • DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada a base de copolímeros acrílicos, dispersos en agua, que le confieren notables características de lavabilidad, secamiento rápido, mínimo olor y fluidez en su aplicación. Buena adherencia, flexibilidad y dureza. Dejando una película plástica y lavable a los 7 días de su aplicación.

Permite la “respiración” de los muros, obteniéndose una terminación de excelente calidad.

### • USOS

Para el pintado interior como exterior. Indicado para baños, cocinas, salas de clínicas y hospitales. Gran resistencia al desarrollo de hongos, por lo cual, es ideal para lugares donde se necesite un alto grado de asepsia.

Sobre superficies de concreto, estuco, ladrillos, asbesto-cemento, volcanita, madera, hierro (con anticorrosivo), muros de piedra, etc.

### • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar firmes, limpias, secas y sin grasa o aceites. El concreto y/o estuco nuevo, previo a su fraguado, deben ser neutralizados con ácido muriático y agua en relación 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua), para ser posteriormente enjuagados con abundante agua. Esperar secado completo y pintar. En hierro debe estar previamente tratado con anticorrosivo.

En superficies que presenten brillo, deben lijarse antes de aplicar el producto.

#### **FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES**

**Casa Matriz:** Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

**Sucursal:** Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Satinado y Brillante.
COLOR	Blanco y a pedido..
VOLUMEN SÓLIDO	50% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	50 Mts. <sup>2</sup> /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	4 – 6 horas.
VISCOSIDAD (25°C)	4500 – 5000 cps.
PESO POR GALÓN	5,0 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN	Agua en porcentaje recomendado de 15% máximo.
DILUYENTE	Agua.

### FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)