



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

ANTICORROSIVO MAESTRANZA

- **DESCRIPCIÓN**

Fondo anticorrosivo, formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados. Posee buena adherencia, poder cubridor y secado rápido. Permite la aplicación de varios recubrimientos intermedios o de terminación.

- **USOS**

Como imprimante sobre hierro y acero estructural, especialmente en talleres y maestranza.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Se deberá limpiar la superficie para quitar: aceite, grasas u otros contaminantes. Se arenará o se usará un escobillado manual o mecánico.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Según cartilla.
VOLUMEN SÓLIDO	42% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	40 – 45 Mts. ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 1 hora. Repintado: 12 horas mínimo.
CAPAS SIGUIENTES	Esmalte sintético, óleo brillante, etc. No se deberá aplicar pinturas que contengan solventes (epóxicos, vinílicos, caucho clorado).
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN	Brocha y rodillo: 0,3 – 0,5 Lts. x Gln. Pistola: 0,8 – 1,5 Lts. x Gln. Presión: 40 – 60 Lbs. X Pulg ² .
DILUYENTE	Diluyente sintético o aguarrás mineral..

• PRECAUCIONES

Los solventes del producto y diluyente son inflamables. Se deberá mantenerlos alejados de fuentes de calor o chispas.

El contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones. Es tóxico por inhalación.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl