



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

PINTURA PARA TECHOS

- **DESCRIPCIÓN**

Pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos resistentes. De gran resistencia a la intemperie y a la humedad.
Ofrece una excelente flexibilidad.

- **USOS**

Como pintura de terminación para el pintado de techos previamente tratados (en ambientes normales).

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Se limpiarán las superficies para quitar manchas de aceite, grasas, etc.
Se recomienda una preparación manual o mecánica.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Semibrillo.
COLOR	Rojo, verde y gris.
VOLUMEN SÓLIDO	48% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	30 a 40 Mts. ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 10 – 12 horas. Duro: 20 – 24 horas. Repintado: 24 horas mínimo.
VISCOSIDAD (25°C)	250 segundos, copa Ford # 4.
PESO POR GALÓN	3,98 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha y pistola.
DILUCIÓN	Brocha y rodillo: 0,6 Lts./Gln máximo. Pistola: 1,2 Lts/Gln máximo. Presión: 40 – 60 Lbs./ Pulg ² .
DILUYENTE	Diluyente sintético o aguarrás mineral.

• PRECAUCIONES

Los solventes del producto y diluyente son inflamables. Se deberá mantenerlos alejados de fuentes de calor o chispas.

El contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl