



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

PINTURA ELASTOGAMMA

• DESCRIPCIÓN

Es un producto especialmente formulado con resinas del tipo estireno-acrítica que posee características de alta elasticidad y resistencia al agua, con una elongación aproximada de hasta un 400% de su punto de ruptura.

Por su composición, confieren a la película excelentes propiedades de adherencia y reticulación a temperaturas tan bajas de hasta 0° centígrados. Tiene un excelente rendimiento debido a su composición con alto contenido de ligantes y pigmentos cubrientes.

• USOS

Puede ser aplicada en una gran variedad de superficies, tales como: hormigón, estuco, ladrillos, fibro-cemento, etc.

Por sus propiedades químicas es indicada para ambientes agresivos. La pintura “Elastogamma” permite disimular microfisuras.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de grasa, aceite u otro elemento contaminante.

En superficies nuevas de concreto o estuco, previamente fraguadas, por lo menos 30 días, tendrán que ser tratadas con ácido muriático en proporción de 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua). Revolver bien la mezcla y aplicación. Dejar que actúe la solución durante 30 minutos. Enseguida enjuagar con abundante agua potable y esperar secado completo.

En superficies sin fisuras aplicar directamente en 2 a 3 manos hasta formar una película resistente.

En superficies con fisuras, abrirlas y retirar el material suelto, imprimir con el producto y aplicar “Gammacem” y/o Pasta Estuco según sea necesario. Posteriormente, previo secado, terminar con 2 a 3 manos de pintura Elastogamma.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Semi brillo.
COLOR	Blanco y a pedido.
VOLUMEN SÓLIDO	50% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	35 – 40 Mts. ² /Gln. App. Por mano según porosidad de la superficie.
N° DE MANOS	2 a 3 manos según sea necesario.
TIEMPO DE SECADO	Seca al tacto a los 30 minutos. Esperar entre mano y mano: 24 horas.
VISCOSIDAD (25°)	4000 a 5000 cps.
PESO POR GALÓN	5,0 ± 0,02 k.
COMPATIBILIDAD CON OTRAS PINTURAS	No mezclar, ya que pierde sus características químicas.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola.
DILUCIÓN	Hasta un 10% según sea necesario.
DILUYENTE	Agua.

• PRECAUCIONES

Producto no inflamable, se carboniza y autoextingue. En almacenamiento, deberá ponerse al resguardo de temperaturas excesivas bajas para evitar coagulación del producto. Evite el contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl