



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## PINTURA PARA PISCINA

- **DESCRIPCIÓN**

Producto formulado a base de resina de caucho clorado, plastificantes insaponificables y pigmentos resistentes.

Ofrece una excelente resistencia a la humedad, resiste contacto permanente con agua dulce o salada, especialmente diseñado para servir en condiciones de inmersión, protege y embellece piscinas de concreto. Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias. Es ignífugo.

- **USOS**

Sobre concreto, donde, posee una excelente adherencia y gran resistencia a la abrasión. En su aplicación se recomienda considerar las condiciones ambientales, no pintar directamente a pleno sol.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Retirar todo el material suelto, aplicarla sobre la superficie perfectamente limpia, preferentemente una primera mano diluida para facilitar su penetración en el sustrato.

En concretos nuevos, preparación con tratamiento ácido.

### **FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES**

**Casa Matriz:** Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

**Sucursal:** Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Celeste.
VOLUMEN SÓLIDO	37% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	30 a 35 Mts. <sup>2</sup> /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Esperar 24 horas entre mano y mano para el pintado. Posteriormente esperar por lo menos 7 días de secado antes de su uso.
VISCOSIDAD (25°C)	1800 – 2100 cps.
PESO POR GALÓN	5,15 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y airless.
DILUCIÓN	Brocha y rodillo: 0,4 – 0,8 Lts. x Gln. Airless: 0,6 Lts/Gln. Como máximo. Presión: 1600 – 2000 Lbs. x Pulg <sup>2</sup> .
DILUYENTE	Diluyente Piscina.

### • PRECAUCIONES

Los solventes del producto y diluyente son inflamables. Se deberá mantenerlos alejados de fuentes de calor o chispas.

En recintos confinados forzar la ventilación. El contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones.

Es tóxico por inhalación.

### FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)