



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## TEXTURA ELASTOMÉRICA

- **DESCRIPCIÓN**

Es un revestimiento de terminación texturada en forma de pasta formulada en base a resinas acrílicas estirenadas, plastificantes, pigmentos y aditivos que le confieren una excelente adherencia y una gran dureza dejando una película flexible y resistente a las condiciones atmosféricas más adversas, este producto es totalmente lavable.

- **USOS**

Para decorar y proteger superficies exteriores e interiores tales como: estucos, concretos, fibro-cemento, yeso, poliestireno expandido, maderas impregnadas, canaletas y bajadas de agua fabricadas en zinc, etc.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies deben estar, limpias, exentas de polvo, libres de materia grasa sin eflorescencias. En las superficies preparadas debe aplicarse una mano de fondo con el sellador “elastogamma”, a brocha o rodillo, y con el mismo color del revestimiento. Esperar que seque completamente.

### **FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES**

**Casa Matriz:** Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

**Sucursal:** Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)



CERTIFICACIÓN ISO 9001  
VERSIÓN 2000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Satinado.
COLOR	Colores a pedidos.
RENDIMIENTO TEÓRICO	2,0 a 2,5 Mts. <sup>2</sup> /Gln. App. Dependiendo de espesor y superficie.
Nº DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 2 – 3 horas. Duro: 8 – 10 horas. Secamiento total lo adquiere a los 8 – 10 días.
VISCOSIDAD (25°C)	Pasta Tixotrópica.
PESO POR GALÓN	6 ± 0,02 k.
DILUCIÓN	La textura elastomérica viene preparada.
DILUYENTE	Agua.

### • MÉTODO DE APLICACIÓN

Una vez seca la mano, se procede a llenar la superficie alrededor de un metro cuadrado con la textura, tal cual viene en el envase, mediante una llana de acero como si estuviera empastando, en seguida se retira el material remanente, antes de que el producto empiece a secar se debe allanar para compactar la textura con movimientos lentos y circulares en un solo sentido.

### FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

[www.gammacolor.cl](http://www.gammacolor.cl)