



FICHA TECNICA

KIT ANTICORROSIVO EPOXICO GAMMAPOX



PINTURAS GAMMA COLOR



DESCRIPCIÓN

Anticorrosivo en base a resina epóxica curada con poliamida.
Producto de alta resistencia físico-química, fácil aplicación.
No requiere tiempo de inducción.

USOS

Este producto esta formulado y recomendado para su uso como capa de imprimación en obras nuevas y servicios de mantenimiento de equipos e infraestructura metálica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se deberá limpiar la superficie para quitar: aceite, grasas u otros contaminantes. Se usará un escobillado manual o mecánico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

“Producto inflamable”*. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Rojo, gris Ocre.
SÓLIDOS EN PESO	65 -70 app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	30 – 35 Mts.2/Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 2 horas. Repintado: 12 horas mínimo.
COMPONENTES RELACION DURACION DE MEZCLA	2 componentes relación 3 : 1 DURACIÓN 5 HORAS
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUYENTE	Diluyente epóxico

Casa Matriz

Amunátegui 187, Peñablanca - Villa Alemana
Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668
Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Viña del Mar

Cancha 120 - Viña del Mar
Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904
Email: sucursalvina@gammacolor.cl

Sucursal Coquimbo

Los Albañiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo
Fono: +56 9 50139200
Email: sucursuscoquimbo@gammacolor.cl



La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.