



CERTIFICACION ISO 9001
VERSION 2008

FICHA TECNICA

KIT ESMALTE EPOXICO GAMMAPOX



PINTURAS GAMMA COLOR

DESCRIPCIÓN

Esmalte nivel industrial de 2 componentes en base a resina epóxica curada con poliamida. Producto de alta resistencia físico-química, fácil aplicación.

No requiere tiempo de inducción. Especial para ser utilizado sobre pinturas en galvanizadas en frío.

Especial para ser utilizado en superficies cementicias como pintura tráfico de alta resistencia, que no requiere un anticorrosivo como primera mano

USOS

Este producto esta formulado y recomendado para su uso como capa de terminacion en equipos e infraestructuras metálicas; como torres de alta tensión, infraestructura portuaria, maderas y cemento. Puede ser utilizado sobre galvanizado en frío.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie deberá estar previamente preparada con anticorrosivo epóxico gammapox.

Se deberá limpiar la superficie para quitar: aceite, grasas u otros contaminantes. Se usará un escobillado manual o mecánico.

Para pintado en cemento, este debe estar con al menos 28 días de fraguado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

“Producto inflamable”*. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	BRILLANTE.
COLOR	Blanco, Gris, Azul, Verde, Rojo, Negro, Amarillo y colores a pedido
SÓLIDOS EN PESO	55 -60 app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	25 – 30 Mts.2/Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 2 horas. Repintado: 12 horas mínimo.
COMPONENTES RELACION DURACION DE MEZCLA	2 componentes relación 3 : 1 DURACIÓN 5 HORAS
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
DILUYENTE	Diluyente epóxico

Casa Matriz

Amunátegui 187, Peñablanca - Villa Alemana

Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668

Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Viña del Mar

Cancha 120 - Viña del Mar

Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904

Email: sucursalvina@gammacolor.cl

Sucursal Coquimbo

Los Albañiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo

Fono: +56 9 50139200

Email: sucursuscoquimbo@gammacolor.cl



La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.